



Holzart								
Holzart	Botanischer Pflanzename	Kurzzeichen nach DIN EN 13556	Holzfarbe	Eigenschaften, Synonyme	Härte	Dauerhaftigkeit *)	Verwendung	Bild
<a href="#">Fichte</a>	<i>Picea abies</i>	PCAB	hell, gelblich	Gemeine Fichte, Rotfichte, Rottanne; leicht	weich	Im Innenbereich mäßig dauerhaft, im Außenbereich wenig dauerhaft; sehr schwer tränkbar	Möbel, Bauholz, Dachstühle, ggf. Klangholz bei Musikinstrumenten, Fenster	
<a href="#">Lärche europäisch</a>	<i>Larix decidua</i>	LADC	rot	harzhaltig, wetterfest	weich	für Innen und Ausengeeignet; mäßig dauerhaft bis wenig dauerhaft	Fenster, Türen Fußboden, Bauholz, Möbel	
<a href="#">Buche</a>	<i>Fagus sylvatica</i>	FASY	gelblich, durch Dämpfen rötlich	schwer	sehr hart	wenig daurehaft; gut tränkbar	Möbel, Furnier, Eisenbahnschwellen	
<a href="#">Europäische Eiche</a>	<i>Quercus petraea und Quercus robur</i>	QCXE	gelbbraun-grünlich	Traubeneiche, Stieleiche	sehr hart	2: dauerhaft	Möbel, Parkett, Bauholz im Wasserbau, Eisenbahnschwellen, Pfähle, Furnier	
<a href="#">Linde</a>	<i>Tilia spp.</i>	TIXX	hellbraun, gelblich	gleichmäßig dicht, zäh, wenig elastisch	weich, sehr dimensionsstabil	5: nicht dauerhaft	Schnitzereien, Möbel	